

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОКРАСКИ КАМЕННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ФАСАДОВ

Лестница или строительные леса	<input type="checkbox"/>
Пластик, чтобы защитить участки, которые не будут окрашиваться, клейкая лента	<input type="checkbox"/>
Beckers Fasadvätt и/или Beckers Alg & Mögeltvätt	<input type="checkbox"/>
Защитные очки/распылитель	<input type="checkbox"/>
Скребок для краски, желательна большой и маленький	<input type="checkbox"/>
Стальная щетка	<input type="checkbox"/>
Одна или две качественные кисти или валик	<input type="checkbox"/>
Краска	<input type="checkbox"/>

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРОДУКТЫ

Отвертка/нож/толстые гвозди	<input type="checkbox"/>
Губка/ведро	<input type="checkbox"/>
Крючок для банки с краской (чтобы вешать на лестницу)	<input type="checkbox"/>
Målarfog/Laga & Spackla	<input type="checkbox"/>
Strukturmedel	<input type="checkbox"/>
Beckers Penseltvätt	<input type="checkbox"/>
средство для мытья инструментов	<input type="checkbox"/>

СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВАМ ПОМОЧЬ

- Держите дом чистым, регулярно мойте фасад. Грязь может быть не видима, но она все равно есть. Грязь разрушает штукатурку и краску быстрее, и она является хорошим условием для появления плесени и грибка.
- Проверьте, что крыша, желоба, водосточные трубы и т.п. в хорошем состоянии. Отремонтируйте все, что нужно восстановить перед окрашиванием.
- Если поверхность стала пятнистой или краска начала отслаиваться, пришло время красить снова.
- Необходимо тщательно подготовить поверхность. Если 80% Вашего времени Вы потратите на подготовку поверхности и 20% на окрашивание, то получите наилучший возможный результат.
- Будьте осторожны, когда работаете с цементом укрепленным волокнами типа этернит, который содержит асбест.
- Постучите ручкой отвертки по поверхности, которую Вы собираетесь красить. Если слышите пустой звук, штукатурка плохо не плотно прилегает к поверхности. Сбейте свободные частицы и восстановите данные участки. Тщательно проверяйте покрытие оштукатуренных фасадов (оштукатуренную древесину).
- Пятна от сырости или мокрые участки, такие как брызги с угла окна или водосточной трубы, нельзя красить. Сначала необходимо устранить причину сырости.
- Будьте осторожны при использовании лестницы. Не держите в руках ведро с краской во время окрашивания. Повесьте его на крючок на лестницу. Одной рукой Вы красите, другой держитесь за лестницу.
- Не используйте дешевые инструменты. Качественные инструменты большая составляющая успеха.
- Следуйте инструкциям на банке с краской
- Узнайте прогноз погоды перед началом работ. Дождь может повредить свежоокрашенную поверхность. Если Вы не знаете прогноз погоды, желательна накрыть фасад брезентом или другим непромокаемым материалом. Не красьте при низкой температуре. Не допускайте замораживания краски на водной основе.
- Рекомендуется обработать фасад с Regnstopp-V, средством придающим водонепроницаемость, перед началом окрашивания и после него. Поверхность будет оставаться более сухой. Regnstopp-V также уменьшит загрязнение, риск появления трещин от мороза и расход энергии внутри помещения.
- Никогда не выбрасывайте и не выливайте в канализацию оставшуюся краску.

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОКРАСКИ КАМЕННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ФАСАДОВ

Silikatfärg/Silikatbinder

Силикатная краска на основе стабилизированного силиката калия и с акриловой латексной добавкой

Putsfasadvärg S/Putsprimer LS

Силиконовая краска для большинства типов фасадов. Водоотталкивающая, но позволяющая дышать основе.

Putsfasadvärg P/Putgrund P

Краска на основе акриловой смолы для покрытий, таких как твердая известково-цементная штукатурка.

Putsfasadvärg L/Putgrund A

Латексная силиконовая краска для большинства типов фасадов в хорошем состоянии.

Sockelfärg

Матовая латексная краска для поверхностей из цемента, бетона и других подобных материалов.

Akrylatfärg

Полуматовая латексная краска для поверхностей из дерева и твердой цементной штукатурки, бетона и других материалов

Beckers Fasadvätt

Для очищенных фасадов, средство для очищения и обезжиривания фасадов

Beckers Alg & Mögeltvätt

Фунгицид для очищения поверхности и удаления плесени

Regnstopp V

Водоотталкивающее средство для всех типов фасадов

Strukturmedel Fin или Medium

Структурный наполнитель, добавляется к краске для получения текстуры

За дополнительной информацией обращайтесь к официальным дилерам Beckers

Beckers



www.beckers-design.ru
info@beckers-design.ru

Beckers



КРАСИМ КАМЕННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ФАСАДЫ

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ



ОКРАСКА КАМЕННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

В брошюре представлены инструкции по окраске оштукатуренных и других минеральных поверхностей, таких как бетон, усиленный волокнами цемент и кирпич.

ОЧИЩЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Тщательно очистите поверхность с Beckers Fasadvätt. Перед очищением защитите растения, кусты и участки поверхности, которые не будут окрашиваться. Также защитите глаза и открытые участки кожи.

Если весь фасад или отдельные участки были повреждены плесенью,



необходимо сначала обработать поверхность средством Alg&Mögeltvätt.

Будьте осторожны и не допускайте высыхания средства на оконном стекле - если это происходит, слегка протрите стекло. Beckers Alg&Mögeltvätt имеет небольшой отбеливающий эффект на старом слое краски или текстиле.

Тщательно ополосните фасад, например, с помощью садового шланга. Если Вы хотите использовать высоконапорный промыватель, делайте это осторожно, чтобы не повредить поверхность.

ОСМОТР, ЗАЧИСТКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Осмотрите поверхность и старый слой краски, если поверхность окрашена.

Соскоблите и удалите отслаивающиеся, неплотно прилегающие частицы краски и штукатурки, чтобы получить ровную и прочную поверхность.

Вы можете восстановить небольшие трещины с Laga/Spackla. Вы также можете использовать эластичный уплотняющий состав Målarfog, чтобы заделать открытые стыки и трещины. Окрашивать можно непосредственно по Målarfog.

Когда Вы красите штукатурку, это особенно важно использовать качественную краску нужного типа. Если Вы не уверены, какую краску выбрать обратитесь за консультацией к официальным дилерам Beckers.

Чтобы восстановить поврежденные участки большого размера, используйте тот же материал, из которого сделан фасад. Вы должны выждать один или лучше два месяца, прежде чем красить большие заново оштукатуренные участки.



НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ

Ранее окрашенные фасады и абсорбирующие поверхности необходимо загрунтовать перед нанесением покрытия. Выбор грунтовки зависит от типа финишного покрытия. См. ниже таблицу с советами и видами краски.

Для достижения наилучшего результата и долгого срока службы покрытия, следуйте инструкциям по нанесению грунтовки.

	Известковая штукатурка/ побелка					
	Известково-цементная штукатурка	Бетон	Пористый бетон	Кирпич/белый песчанник	Цементные плиты	
Putzfasadfärg S	●	●	●	○	●	
Silikatfärg	○	●	●	●	○	
Putzfasadfärg P	-	●	○	-	●	
Putzfasadfärg L	-	○	○	●	●	
Sockelfärg	-	-	●	○	●	
Expo Fasadakrylatfärg	-	-	●	-	●	

● = подходит

○ = возможная альтернатива

- = не подходит

ОКРАШИВАНИЕ

Нанесите слой выбранного продукта, следуя инструкциям на банке. Избегайте нанесения большого количества краски, особенно на необработанных поверхностях. Silikatfärg наносится кистью или валиком крестообразными движениями. Полностью покрасьте поверхность по направлению к углам и водосточным трубам и т.д., желательно не делая перерыва в работе, чтобы избежать неоднородности окраски, разницы в цвете и пятен.



Если Вы хотите ярко выраженную текстуру штукатурки, добавьте в краску Stukturmedel Fin или Medium.